
TP 272-NT



FARBY DO TAMPODRUKU TP 272-NT

ZASTOSOWANIE

Na polistyren, PMMA, twarde i miękkie PVC, poliwęglan

WŁAŚCIWOŚCI

TP 272-NT jest farbą szybko wysychającą. Wykazuje bardzo dobrą siłę krycia i błyszczącą powierzchnię. Nadruki są odporne na czynniki mechaniczne jak ścieranie zadrapanie. Farba do tampodruku TP 272-NT ma ograniczoną odporność na alkohole i dobrą odporność na czynniki atmosferyczne.

KOLORY

Farby drukarskie produkowane przez Coates Screen Inks GmbH spełniają odpowiednie, aktualne zalecenia EUPIA względem listy wykluczeń. Nie zawierają pigmentów ani innych komponentów na bazie antymonu, arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i selenu.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba jest gotowa do druku po dodaniu 15 - 30% rozcieńczalnika typu B lub typu C. Jako opóźniacz stosuje się TPD.

SUSZENIE

Farba typu TP 272-NT wysycha na powietrzu, tzn. przez odparowanie rozcieńczalnika. W temperaturze pokojowej (20 - 25°C) czas schnięcia wynosi 30-60 sekund.

Przy oddziaływaniu termicznym i cyrkulacji powietrza można ten czas zredukować do 10 sekund.

W temperaturze pokojowej farba TP 272-NT utrwala się po ok. 5-10 minutach.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia matryc i narzędzi odpowiedni jest środek czyszczący VD40 lub Cliche Spray.

OPAKOWANIA

Farba TP 272-NT jest sprzedawana w puszkach o pojemności 1 litra.

TRWAŁOŚĆ

Informacje odnośnie trwałości zawarte są na etykiecie opakowania.

INNE INFORMACJE

Przed stosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. Karta bezpieczeństwa produktu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zawiera zapisy zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP/GHS) w zakresie środków ostrożności przy stosowaniu farby, transporcie, przechowywaniu i pierwszej pomocy.

Kolory Podstawowe

citric yellow	TP 272/10-NT	dark blue	TP 272/33-NT
medium yellow	TP 272/11-NT	turquoise	TP 272/34-NT
dark yellow	TP 272/12-NT	violet	TP 272/36-NT
orange	TP 272/15-NT	light green	TP 272/40-NT
ochre yellow	TP 272/17-NT	fir green	TP 272/41-NT
light red	TP 272/20-NT	brilliant green	TP 272/42-NT
bright red	TP 272/21-NT	grass green	TP 272/44-NT
carmine red	TP 272/22-NT	dark brown	TP 272/51-NT
light blue	TP 272/30-NT	white	TP 272/60-NT
ultra blue	TP 272/32-NT	white, highly opaque	TP 272/60-HD-NT
		black	TP 272/65-NT

inne kolory są możliwe do wytworzenia

Kolory zgodne z EUROPE SCALE

yellow	TP 272/180-NT
magenta	TP 272/181-NT
cyan	TP 272/182-NT

Kolory zgodne z C-MIX 2000

primrose	TP 272/Y30	violet	TP 272/V50
golden yellow	TP 272/Y50	blue	TP 272/B50
orange	TP 272/O50	green	TP 272/G50
scarlet	TP 272/R20	black	TP 272/N50
red	TP 272/R50	white	TP 272/W50
magenta	TP 272/M50	varnish	TP 272/E50

FARBY METALICZNE

rich gold	TP 272/75-AB-NT
rich-pale gold	TP 272/76-AB-NT
pale gold	TP 272/77-AB-NT
copper	TP 272/78-AB-NT
silver	TP 272/79-AB-NT

FARBY METALICZNE O WYSOKIM POŁYSKU

rich gold	TP 272/75-MG
rich-pale gold	TP 272/76-MG
pale gold	TP 272/77-MG
copper	TP 272/78-MG
silver	TP 272/79-MG

Inne odcienie mogą być wyprodukowane i podlegają specjalnej regulacji.

Stwierdzenia zawarte w arkuszu danych produktu zostały przedstawione zgodnie z naszym obecnym doświadczeniem i aktualną wiedzą i są przekazywane bez jakichkolwiek zobowiązań. Służą doradczo naszym biznesowym powiązaniom, ale całkowicie konieczne jest wykonanie próby nadruku w lokalnych warunkach. Wszystkie poprzednie ulotki są unieważnione. Maj 2015 wersja 6

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Phone: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>
